



**Motorbike
Paint**
LTD

COB 1K (Farben und Base Farben)

Beschreibung

Farben in: Metallic, Perl und Uni-Farben. Einfache Anwendung, sehr gute Deckkraft und zum Erfassungsbereich. Muss mit Klarlack folgen. Wo wird es als Grundfarbe verwendet wird, ist die nächste Stufe zu malen, vor der endgültigen Lackierung angewendet werden.

Mischungsverhältnis

Ihre Farbe hat die verdünnt, es sei denn, Sie haben nichts anderes beantragt. Das übliche Mischungsverhältnis von Farbe mit Lösungsmittel dünner ist 2:1.

Anwendung

Spray Viskosität bei 20 ° C: 14 "-15" DIN 4; HS CYCLE: 20-22 "DIN4

Air cap: 1.2-1.5 mm

Luftdruck: 45-50psi

Anzahl der Schichten: 2 oder 3

Foliendicke: 20 bis 25 µ

Trocknungszeit

Lufttrocknung bei 20 ° C

Spray zwei dünnen Schichten plus eine endgültige Kreuz Mantel ermöglicht 10 Minuten zwischen den Schichten. Verwenden Sie keinen dicken Film. Trocknen lassen für 20 Minuten in einem staubfreien Bereich, vor dem Klarlack oder nächste Stufe nach Bedarf zu gewährleisten.

HINWEIS:

Bei der Trocknung Temperaturen unter 60 ° C ist, Der Untergrund muss nicht besonders schlechten Witterungsverhältnisse in den ersten Tagen nach der Malerei ausgesetzt. Bis der Film vollständige Aushärtung, starker Feuchtigkeit Verdichtungen, wie Tau und Frost und Kontakte mit aggressiven Substanzen wie Smog erreicht, Reinigungsmittel, Salz auf den Straßen, muss vermieden werden.