



RS Motorbike Paint Ltd.
Original Motorcycle Paint by Mail Order

COB Candy 1K Transparente Farbe / "Tinte"

Beschreibung

Transparente Farbe über eine Grundfarbe angewendet werden. Muss mit Klarlack folgen.

Mischungsverhältnis

Ihre Farbe wird bereits verdünnt werden müssen, es sei denn, Sie haben nichts anderes beantragt. Das übliche Mischungsverhältnis von Farbe mit Lösungsmittel dünner beträgt 50%.

Anwendung

Spray Viskosität bei 20 ° C: 14 "-15" DIN 4; HS CYCLE: 20-22 "DIN4

Air cap: 1.2-1.5 mm

Luftdruck: 45-50psi

N ° der Lagen: 2 - 3 (ca.)

Bitte beachten Sie die Anzahl der Lagen wird die endgültige Farbe beeinflussen und somit Vergleich sollte mit der ursprünglichen Lackierung erfolgen. Verwenden Sie keinen dicken Film. Farbe dunkler wird mit mehreren Schichten. Verwenden Sie die richtige Basis ist von entscheidender Bedeutung.

Trocknungszeit

Lufttrocknung bei 20 ° C

Etwa 15 Minuten zwischen den Schichten. Trocknen lassen für 30 Minuten in einem staubfreien Bereich. Bewerben Klarlack.