



RS Motorbike Paint Ltd.
Original Motorcycle Paint by Mail Order

Lackstift/ Lackspray Klarlack Seiden Matt/Matt

Beschreibung

Klarlack, die über die meisten entsprechend vorbereitet basepaints angewendet werden kann. Glänzende Oberflächen müssen leicht geschliffen werden, mit P1200 vor der Anwendung. Einfache Anwendung.

Trocknungszeit (Lufttrocknung bei 20 ° C)

Anzahl der Schichten: 2 - 3

Lassen Sie 5-10 Minuten zwischen den Schichten.

Trocken: 8 Stunden.

Völlig trocken: 7 Tage

Bitte beachten Sie: Schwer Anwendung von Klarlack und tiefe Temperaturen können die Trocknung langsam Mechanismus. Dies kann dazu führen Wasser spotting. Sollte dies der Fall, kann es in der Regel poliert werden. Wenn viele Schichten Klarlack aufgetragen worden sind, halten Lackierung aus dem Regen über 7 Tage wie Trocknung kann länger dauern.